



BILDTEXT BILDTEXT



BILDTEXT BILDTEXT



BILDTEXT BILDTEXT

Im nächsten Arbeitsschritt wird ein Stück Leinentuch so zurechtgeschnitten, dass es etwas größer als die Schadstelle ist und anschließend überlappend verklebt werden kann. Hierzu wird der Stoffbezug rund um das Brandloch vorsichtig mit dem Spachtel vom Trägermaterial gelöst. Anschließend wird das Brandloch mit einer Mischung aus zwei Teilen Stofffasern und einem Teil Klebstoff vorsichtig verfüllt. Hierzu verwendet man entweder eine Spritze, einen Spachtel

oder ein Holzstäbchen. Wichtig ist, nicht alle Fasern mit dem Klebstoff zu vermischen, sondern einen Teil zurückzubehalten, da diese später noch benötigt werden. Unser Experte rät, darauf zu achten, dass nicht zu viel Fasermasse in die schadhafte Stelle verfüllt wird. Mit einem Teflon-Tuch und Bügeleisen wird das Faser-Klebstoff-Gemisch eingebügelt und der Klebstoff trocknet aus.

Nach dem Erkalten werden die vorher zurückgelegten Fasern fein gesiebt und in einen Zerstäuber gefüllt. Ein zuvor zurechtgeschnittenes Papiertuch wird über die Reparaturstelle gelegt und diese so gezielt mit Sprühkleber benetzt. Darauf werden die Stofffasern mit dem Zerstäuber fein aufgenebelt. Wenn man den Sprühkleber etwas überlappend aufträgt, entsteht so ein nahezu unsichtbarer Übergang zwischen Original Sitzbezug und Reparaturstelle.

Das Ergebnis ist überzeugend. 50 bis 80 Euro muss man als Kunde für eine solche Reparatur bezahlen. Deutlich weniger als eine neue Polsterung kosten würde. Laien können eine solche Reparatur meist nicht selbst machen, da alleine die benötigten Werkzeuge und Materialien ein Vielfaches kosten. Ca. 2.000 Euro müssen Aufbereitungsbetriebe in die Grundausstattung für Stoff-Reparaturen investieren, sind dann allerdings für alle Fälle gut gerüstet. Hinzu kommen gegebenenfalls die Schulungskosten der Mitarbeiter.

Edwin Grabowski

Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie beim Bundesverband Fahrzeugaufbereitung unter <http://www.bfa-net.de>



TEXTBILDTEXTBILDTEXTBILD
TEXTBILDTEXTBILDTEXT



TEXTBILDTEXTBILDTEXTBILD
TEXTBILDTEXTBILDTEXT